


化学名称

三甲基封端聚（甲基-三氟丙基）硅氧烷；甲基氟硅油

结构式



产品介绍

SiSiB® FF9020甲基氟硅油本产品三氟丙基甲基硅氧烷的低聚物，无色或淡黄色透明液体，属于改性硅油。由于在硅原子上引入了三氟丙基，具有了耐腐蚀耐溶剂的消泡剂、润滑油、润滑脂、耐油性、耐溶剂性、低的表面张力和低的折射率。同时，保持了氟硅油的宽广使用温度（-60~250℃）。优异的耐油性，抗水性和抗污性。

典型物性

外观	无色至浅黄色液体
粘度 25°C/ mPa·s	500
粘度-18°C/ mPa·s	12000
粘度 100°C/ mPa·s	36
粘度 204°C/ mPa·s	6.4
挥发份(200°C,4h)	<5%
操作温度	-40~204°C
熔点	-40°C
闪点	>270°C
燃点	>300°C

注：其他的粘度可根据要求定制。

产品应用



优异的热稳定性。
较低的挥发性。
极佳的低温流动性
长效润滑
优异的耐辐射性。
优异的化学稳定性和润滑性。
分子结构稳定
极低的表面张力

包装和储存

本品标准包装为 25Kg, 50Kg, 200Kg 铁桶或氟化桶。

25° C 或以下储存于原始未开封容器中, 本品自生产之日起保质期为一年, 过期产品经化验合格后方可使用。

声明

本说明书中所有信息是基于我们目前所掌握的知识和经验, 我们保留对本说明书更正或更改其中的信息及说明的权利, 恕不另行通知而不承担任何责任。正式采用本产品这前, 应先进行小型试验, 以便确定最佳用量和使用条件。我们所提供的使用建议, 不得被视为侵犯任何专利权的原因。

西斯博的唯一保证, 是产品满足发货时的销售规格。若西斯博违反该保证, 您所能获得的唯一补偿, 仅限于退还购货价款或替换不符合保证的任何产品。

西斯博声明, 不对任何间接或附带性的损害负任何赔偿责任。



SISIB SILICONES

西斯博有機硅

版权所有©2012 南京西斯博有机硅有限公司

电话: +86-25-5859-9930, 9931, 9932

传真: +86-25-5859-9935

Email: sales@SiSiB.com

